

Alapanyag tulajdonságok:

Termék neve:	PLA
Anyag:	Poly-Lactic Acid (PLA) - Politejsav –
Sűrűség:	1,25 [g/ccm]
Átmérő:	1,75 [mm] 2,85 [mm]
Megengedett tűrés:	Átmérő: +/- 0,03 [mm] Ovalitás (max.): +/- 5 [%]
Hőállóság 66psi (0,45 MPa) (ASTM E2092):	55 [°C]
Nyomtatási hőmérséklet:	~ 190 - 225 [°C]
Tálcahőmérséklet (nem szükséges):	~ 50 - 70 [°C]
Húzófeszültség (ASTM D882):	1800 [Mpa]
Szakítószilárdság (ASTM D 882):	64 [Mpa]
Szakadási nyúlás (ASTM D 882):	5,5 [%]

Nyomtatási ajánlások:

Biztosítani kell, hogy a szál száraz legyen (webáruházunkban vásárolható ilyen eszköz) nyomtatás előtt. A nedves levegőn tartott filament a nyomtatás során esztétikai problémákhoz vezethet. Nyomtatófej hőmérséklete 210 ± 15 °C közötti tartományban javasolt. A nagyobb stabilitás és jobb felületi minőségű nyomatok készítése érdekében használjon 30-60 mm/sec-os extruder sebességét; Nagyobb merevségű modellek készítéséhez növelje a kitöltési (infill) arányt 30% -ra; Részletgazdagabb, vagy az alámetszett felületek jobb minősége érdekében csökkentse a réteg (layer) magasságát 0,10-0,15 mm-re. 45°-nál kisebb szögű alámetszések esetén ajánlatos a támaszokat (support) bekapcsolni.

Figyelem:

Az olvadékot nem érintése meg, mert komoly égési sérüléshez vezethet. Ha még is előfordul, akkor csak megfelelő védőeszköz használatával. Alacsony vagy Olvadási hőmérsékleten és felette az anyagból gőzök szabadulhatnak fel, ezért gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről vagy elszívásáról. A megfelelő használat és cél érdekében az anyagot ne hevítsük túl. Jelen adatlap a jelenlegi ismereteink és méréseink alapján lett kiállítva. A fent említett műszaki adatokpróbatetek és mérések alapján kiállított értékek. Az adatlapban megadott tulajdonságok nem garantáltak. Folyamatos termékfejlesztés során megváltozhatnak.

Friend Plastic Kft.
7300 Komló
Anna Akna 1/k
Adószám: 25842032-2-02



web: www.filanora.eu
e-mail: hello@filanora.eu
tel: +36-30/318-9355